742 LANKOCURING

PRODUIT DE PROTECTION DES BETONS FRAIS
LIMITE LES RISQUES DE FISSURATION



LES "PLUS" PRODUIT

- **Limite les risques de fissuration**
- **Sans pigment**
- **Protège le mortier ou le béton frais de la dessiccation**
- **Limite les phénomènes de faïençage et de retrait**

PROPRIETES

Produit de protection formant un film continu à la surface du mortier ou du béton frais.
Ce film retarde l'évaporation de l'eau de gâchage en cas de fort soleil ou vent, favorisant l'hydratation du liant, y compris en surface.

DOMAINES D'APPLICATION

742 LANKOCURING s'utilise :
- dans tous les cas où les conditions climatiques (soleil, vent) favorisent une évaporation trop rapide de l'eau de gâchage
- dans le cas d'ouvrages présentant un rapport surface/volume élevé
- dans le cas où l'on veut limiter les phénomènes de fissuration et de retrait soit :
  - revêtements de routes, autoroutes, ponts, berges, canaux, pistes d'aviation
  - protection des dalles de béton, terrasses, chapes
  - protection des réservoirs, tunnels, galeries, voûtes

CARACTERISTIQUES

- **Prêt à l'emploi**
- **Aspect** : liquide
- **Couleur** : jaune paille
- **Masse volumique** : 0,84 g/ml à + 20°C
- **Point éclair** : > 61°C
- **Coefficient de protection** : > 82% à 24 h (film de 150 g/m^2 sur mortier normalisé)

MODE D'EMPLOI

- **742 LANKOCURING** doit être appliqué pur par pulvérisation dès que la surface du mortier ou du béton vire au mat.
- Avant l'application, s'assurer que le film d'eau dû au ressuage ait complètement disparu.
- Après séchage et dans le cas où un revêtement ultérieur doit être appliqué, il convient d'éliminer **742 LANKOCURING** par un brossage vigoureux ou un léger ponçage.
- Soumis aux intempéries ou à une action abrasive, le film du produit s'élimine dans le temps.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **742 LANKOCURING** est un produit en phase solvant : il doit donc être utilisé dans des lieux convenablement aérés.
- Avant l'application, s'assurer que le film d'eau dû au ressuage ait complètement disparu.
- En milieu clos, il convient d'assurer une ventilation.
- Port de gants et de lunettes recommandé.
- Ne pas utiliser en présence d'une flamme.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

Dose normale d'utilisation : 0,185 litre/m².
Dose maximale : 0,28 litre/m².
Soit 3,6 à 5,4 m²/litre.

CONDITIONNEMENTS

- Bidon 20 litres.

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.



Documentation technique 2011

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

